

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS1070_00
	SEGUI IL TUO ISTINTO	Revision	00
		Datum	10.09.2020

1. BESCHREIBUNG

Kalk und Stein. SEGUI IL TUO ISTINTO ist ein gespachtelter Wandanstrich auf der Basis von mindestens 6 Monate abgelagertem Sumpfkalk, fein gefilterten und natürlichen inerten Füllstoffen. Er ist leicht aufzutragen, hat eine ausgezeichnete Füllkraft und eine natürliche Resistenz gegen Schimmel und Bakterien.

Die Marmorpulver und die entsprechenden Zusatzstoffe verleihen dem Produkt eine hohe Haftkraft am Untergrund und hervorragende Gleiteigenschaften beim Auftragen, wodurch die gesamte Oberfläche schnell bearbeitet wird. Er ermöglicht ein Höchstmaß an Atmungsaktivität und ist aufgrund seines alkalischen Charakters ein hervorragender Schimmelschutz und antibakteriell.

2. ANWENDUNG

SEGUI IL TUO ISTINTO ist der Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von Effekten, die je nach verwendetem Werkzeug und der Phantasie des Verarbeiters variieren. Es handelt sich um ein Produkt für Innenflächen.

3. VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Eine korrekte Vorbereitung des Untergrundes ist unerlässlich für ein perfektes Finish. Der Untergrund muss trocken und frei von Unebenheiten und Rissen sein.

Fahren Sie daher mit der Beseitigung von nicht verankerten oder bröckelnden Farben oder Putzen fort und achten Sie darauf, dass Schimmel und Staub abgewaschen oder gebürstet werden. Für die Anwendung von PRIMUS NATURALE muss die Oberfläche kompakt sein. Andernfalls muss vorher ein isolierendes Fixiermittel aufgetragen werden; dies wird vor allem bei Wänden aus Gipskartonplatten oder mit Gipsmörtel oder bei ähnlichen Produkten empfohlen.

Im Falle der Anwendung auf Fliesen, nach dem Entfetten der Wand mit denaturiertem Äthylalkohol, eventuelle breite Fugen mit einer ersten punktuellen Verfugung von PRIMUS AGGRAPPANTE glätten, trocknen lassen, dann mit einer Edelstahlkelle KIT/I eine Schicht PRIMUS AGRAPPANTE gleichmäßig und glatt auftragen.

4. AUFTRAGUNGSMETHODE

SEGUI IL TUO ISTINTO ist gebrauchsfertig. Das eventuelle Vorhandensein von Wasser auf der Oberfläche ist als normal einzustufen und muss vor der Verwendung entfernt werden.

Das Produkt wird in einer einzigen Schicht mit der KIT/I-Kelle gleichmäßig mit der gezahnten Seite aufgetragen, dann mit der anderen Seite der KIT/I-Kelle das gerade aufgetragene und noch feuchte Produkt glätten, kann SEGUI IL TUO ISTINTO die letzte Bearbeitung erhalten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.

EFFEKT	AUSRÜSTUNG
PIETRA SPACCATA – CEMENTO NATURALE	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA VISSUTA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PELLE D'ELEFANTE	PE14 – RULLO PELLE
PIETRA ZEN	PE8 – PRATO ERBOSO
PIETRA BAMBOO	KIT/B – SPATOLA "BAMBOO"
PIETRA CONTEMPORANEA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
PIETRA INTAGLIATA	PE4 – SPATOLA PER PIETRA VISSUTA
PIETRA LEVIGATA	KIT/I – SPATOLA ISTINTO
ESTASI DI MARMO	KIT/I – SPATOLA ISTINTO e KIT/ESTASI KIT PENNELLI PER MARMO

Für die Färbung gibt es zwei Möglichkeiten:

- 1- Direktes FÄRBEN von SEGUI IL TUO ISTINTO. Vor dem Ausgießen des gewählten FARBZUSATZSTOFFES muss die Viskosität des Produkts durch Mischen mit einer Bohrmaschine und des Rührwerks MIX verringert werden. Danach den FARBZUSATZSTOFF in der im Katalog angegebenen Menge hinzufügen und mischen, bis die Farbe vollständig homogenisiert ist. Vor der Applikation, die Farbe mindestens 12 Stunden ruhen lassen. Bei intensiveren Farben wird empfohlen, einen VERDICKUNGSZUSATZSTOFF hinzuzufügen.
- 2- FÄRBEN von SEGUI IL TUO ISTINTO Grundfarbe Weiß bereits verarbeitet und trocken (24 Stunden nach dem Auftragen) mit anschließendem Auftragen von: GIOIA – WHITE – ORO verdünnt mit 30% Wasser oder MORBIDO TOCCO, farbig oder Grundfarbe.

Während des Trocknens, wenn das Produkt hellere Stellen aufweist, muss es mit Hilfe des Aufsprühens von Wasser (ohne Tropfenbildung) verdichtet und poliert werden. Auf diese Weise wird das Produkt etwas aufgeweicht, wodurch eine glatte und homogene Oberfläche erhalten wird.

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT SEGUI IL TUO ISTINTO	Code	TDS1070_00
		Revision	00
		Datum	10.09.2020

5. REINIGUNG DER UTENSILIEN

Die Reinigung der Utensilien muss unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser erfolgen.

6. SCHUTZ UND REINIGUNG

Je nach gewünschtem Schutz- und Glanzgrad kann SEGUI IL TUO ISTINTO mit SAVON D'EAU, CERA D'API, allen drei VETRO-Typen oder IPERVETRO geschützt werden (siehe entsprechende Datenblätter).

Die mit CERA D'API, mit den drei Arten von VETRO oder IPERVETRO behandelte Oberfläche kann mit LATTE DETERGENTE (50 ml verdünnt in 1 l Wasser) gewaschen werden.

7. SICHERHEITSHINWEISE UND GEFAHRENKENNZEICHNUNG.

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen.

Verwenden Sie das Produkt entsprechend den geltenden Hygiene- und Sicherheitsvorschriften, nach Gebrauch die Behälter im Sinne der Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen, die Rückstände gut trocknen lassen und als Sondermüll behandeln. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und diesen Behälter oder das Etikett vorzeigen. Die Rückstände nicht in Abwasserkanälen, Wasserwegen und im Boden entsorgen. Weitere Informationen sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf folgender Website verfügbar ist: www.giorgiograesan.it

TECHNISCHE DATEN: ANWENDUNG	
Verdünnung	Produkt gebrauchsfertig.
Mischen	Vor Gebrauch immer mischen und 12 Stunden ruhen lassen
Färbung	169 Farben im Katalog (vor Gebrauch Krusten entfernen und mischen)
Werkzeuge	Stahlkelle KIT/I
Primer	PRIMUS NATURALE
Anwendungsbedingungen	Von +10 °C bis +30 °C mit relativer Feuchtigkeit <85 %
Anzahl der Anstriche	2
Trocknungszeit	12 Stunden bei 20°C
Dauer bis zum vollständigen Trocknen	48 Stunden bei 20°C
Stabile Carbonatisierung	28 Tage
Schützend	SAVON D'EAU, CERA D'API, 3 Arten von VETRO, IPER VETRO
Waschbarkeit	Wenn mit CERA D'API geschützt, 3 Arten von VETRO oder IPER VETRO

TECHNISCHE DATEN: VERBRAUCH			
PRIMUS SABBIA / PRIMUS NATURALE	6 – 7 m ² /Liter	SEGUI IL TUO ISTINTO (3 Anstriche)	1,7-2,0 m ² /kg
SAVON D'EAU o CERA D'API	60 m ² /Liter		
3 Arten von VETRO	8 - 10 m ² /Liter	IPERVETRO	2 – 10 m ² /Liter

TECHNISCHE DATEN: FÄRBUNG				
FARBE	24 KG	8 KG	4 KG	
I1	3x750 ml	750ml	375ml	
I2	750ml	250ml	2x62 ml	
I3	3x62 ml	62ml	31ml	
I4	62ml	20ml	10ml	
I5	20ml	7ml	3,5ml	

TECHNISCHE DATEN: PRODUKT	
Zusammensetzung	SUMPFKALK, mindestens 6 Monate lang abgelagert, fein gefiltert und mit Marmorpulver und MICA
Spezifisches Gewicht	1,56 ± 0,03 kg/Liter
pH-Wert	12,5
EU-Grenzwert (Richtl. 2004/42/EG) Kat. A/l: Anstriche mit dekorativen Effekten (Wasserbasis): 200 g/l	Max. VOC-Gehalt des Basisprodukts: 0 g/l Max. VOC-Gehalt des gefärbten Produkts: 20 g/l
Lagerbedingungen	In einer gut verschlossenen Dose, auch nach der Verwendung, nachdem man die Wände und den Deckel der Dose gereinigt hat, an einem kühlen und trockenen Ort, bei Temperaturen über + 5°C und unter + 30°C lagern.
Verpackungen	4 – 8 – 24 kg

GIORGIO GRAESAN and Friends	DATENBLATT	Code	TDS1070_00
	SEGUI IL TUO ISTINTO	Revision	00
		Datum	10.09.2020

Giorgio Graesan & Friends garantiert, dass die Informationen in diesem Blatt nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt werden. Das Unternehmen kann jedoch keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die bei der Anwendung erzielt werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Man sollte immer, von Fall zu Fall, die tatsächliche Eignung des Produkts prüfen. Dieses Dokument storniert und ersetzt alle vorhergehenden Blätter. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte **(+39) 02.9903951** oder senden Sie eine Nachricht über **Whatsapp: (+39) 3371410335**.